



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Versione ottobre 2010

SCHEDA TECNICA W100

Stucco per legno a base acqua

Descrizione	Stucco per legno a base di leganti in dispersione, di aspetto liscio.	
Impiego	Per interni. Per stuccare piccole imperfezioni e per rasature su superfici in legno.	
Preparazione	I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di incoerenze. Ritoccare eventuali teste di chiodi e viti con un adeguato prodotto di fondo.	
Applicazione	Spessore massimo 1 mm. Per l'applicazione delle finiture, si prega di consultare le relative schede tecniche.	
Essiccazione	Minimo 30 minuti per uno spessore di 0,5 mm, prima di poter carteggiare. L'essiccazione dipende dal tipo di supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura e dall'umidità.	
Conservazione	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.	
Ulteriori indicazioni	Particolarmente adatto per finiture a base acrilica.	
Dati tecnici	Massa volumica (peso specifico):	1,80 kg/L
	Resa teorica:	ca. 1,80 kg/m ² per mm di spessore
	Colore:	biancastro
	Essiccazione:	30 minuti a 20°C e 60% di umidità relativa
	Temperatura di applicazione:	da 5°C a 30°C
	Valore di pH:	7
	Granulometria:	40 µm
	Spessore minimo:	qualsiasi
	Spessore massimo:	1 mm
Confezioni	800 g	

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.