



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Versione ottobre 2010

SCHEDA TECNICA S100

Sverniciatore esente da Cloruro di Metilene

Descrizione

Sverniciatore per pitture e vernici. Esente da Cloruro di Metilene, N-Metile Pirrolidone e idrocarburi aromatici.

Impiego

Per interni ed esterni. Per la rimozione della maggior parte delle pitture e vernici come prodotti alchidici, acrilici, al quarzo e bicomponenti su legno, metallo, calcestruzzo, intonaco e altri supporti in muratura. Non adatto su plastica o tessuti in fibra di vetro.

Preparazione

Prima dell'applicazione, proteggere tutte le superfici attigue (pavimenti, eventuali mobili, etc.). Un leggero irruvidimento della superficie favorisce la penetrazione e quindi l'efficacia dello sverniciatore.

Applicazione

Applicare abbondantemente a pennello in modo omogeneo. Attendere 10 minuti e provare a raschiare per verificare se il prodotto è penetrato. Se necessario può essere lasciato agire fino a 4 ore, per ottenere la massima penetrazione. Rimuovere le vecchie mani con un raschietto, una spatola affilata o idrolavaggio ad alta pressione. In caso restassero dei residui, ripetere l'operazione. Prima del nuovo intervento di tinteggiatura, accertarsi di aver rimosso completamente eventuali residui di sverniciatore.

Conservazione

Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Conservare il contenitore in posizione verticale, in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

Ulteriori indicazioni

Usare soltanto in luogo ben ventilato. Dove possibile applicare all'aria aperta. In caso di applicazione all'interno, come precauzione minima le porte e le finestre verso l'esterno devono essere mantenute aperte. Apparecchiature a gas, stufe o cucine elettriche o a cherosene non devono essere utilizzate durante l'impiego dello sverniciatore. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati tecnici

Massa volumica (peso specifico):	1,40 kg/L
Resa:	dipende dal tipo di prodotto e dallo spessore da rimuovere
Colore:	grigio
Temperatura di applicazione:	da 5°C a 30°C
Tempo di lavorabilità:	da 10 a 240 minuti

Confezioni

1 e 5 L



SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.