



ard raccanello s.p.a.

SCHEDA TECNICA N° 71

Codice 0.548.1010

bianco coprente

idropittura opaca ad alta copertura

CARATTERISTICHE GENERALI

BIANCO COPRENTE è una pittura murale traspirante opaca ad alta copertura per interni, dotata di rilevanti requisiti prestazionali: eccellente punto di bianco, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso, ottima distensione e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture di pregio su pareti interne.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare due mani di BIANCO COPRENTE.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX W o ARDFIX. Dopo almeno 4 ore applicare BIANCO COPRENTE.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con BIANCO COPRENTE.

Applicazione

BIANCO COPRENTE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 40-50% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo BIANCO COPRENTE con acqua al 35-45% in volume.
- Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- BIANCO COPRENTE può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951, oppure con IDROPAINT serie 0.502.

- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1755 ± 50 g/l				
VISCOSITÀ A 20°C	29.000 ± 3000 cP				
ASPETTO DEL FILM	Opaco				
COLORE	Bianco				
ESSICCAZIONE A 20° C	<table> <tr> <td>ASCIUTTO AL TATTO</td><td>1,5 h</td></tr> <tr> <td>SECCO IN PROFONDITÀ</td><td>24 h</td></tr> </table>	ASCIUTTO AL TATTO	1,5 h	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
ASCIUTTO AL TATTO	1,5 h				
SECCO IN PROFONDITÀ	24 h				

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4-4,5 m²/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA OPACA AD ALTA COPERTURA

Applicazione su superfici interne già predisposte di due strati di idropittura murale supercoprente per interni a base di copolimeri sintetici e pigmenti coprenti tipo BIANCO COPRENTE con un consumo minimo di 0,23 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2017/11



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it