



STUCCO RAPIDO IN PASTA PER INTERNI

DESTINAZIONE D'USO

Polyfilla Stucco Rapido è uno stucco riempitivo pronto all'uso. La sua peculiarità principale è la rapidità di essiccazione (10 -20 minuti). È l'ideale per eseguire piccole riparazioni su superfici ridotte all'interno, con crepe o fessurazioni fino a 5 mm. È indicato sia per muro sia per legno. Al momento dell'applicazione si presenta di colore beige per poi diventare bianco non appena essiccato, facilitando così la lavorazione a più fasi. **Polyfilla Stucco Rapido** in pasta non ritira ed è facilmente carteggiabile e sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE

Aspetto del prodotto: stucco in pasta pronto all'uso

Confezione: Tubetto: 330 g; Vasetto: 1 kg

Colore: bianco

Destinazione d'uso: solo per interno

Densità a 20°C: 1.5 g/cm³

Residuo secco: 70.5%


COV: 203 g/L

Dimensione massima delle particelle: 100 µm

Spessore massimo per mano: 5 mm

Forza di adesione: 0.4 – 1.0 m Pa (Blockboard)

Tempo di essiccazione: 10 -20 minuti



MESSA IN OPERA

Fondi: tutti i tipi di supporto in interno, asciutti, compatti e puliti: intonaco, calcestruzzo, cemento, gesso, cartongesso, legno.

Operazioni preparatorie:

Eliminare eventuali parti in distacco dalle crepe e dalle fessure da trattare. Spazzolare e spolverare accuratamente la superficie prima di applicare **Polyfilla Stucco Rapido**. Verniciare preventivamente con un antiruggine teste di chiodi e parti metalliche per evitare il processo di ossidazione. Prima dell'applicazione manipolare bene il tubetto o mescolare accuratamente il prodotto nel vasetto per favorire la fuoriuscita del prodotto e uniformare la pasta.

Applicazione: Riempire i buchi, le crepe o le fessure da trattare. Rasare leggermente con una spatola. Lasciare essiccare il prodotto per circa 15 minuti. Se necessario carteggiare la stuccatura e quindi spolverare accuratamente prima di sovraverniciare.

Pulizia degli attrezzi: con acqua. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Non gettare i residui nelle fognature.

Precauzioni/Osservazioni: non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C (aria e supporto). Non applicare su cemento e calcestruzzo freschi. Stoccare al riparo dal gelo e da temperature elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso e conservare in luogo asciutto.

Sicurezza: per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Nota bene: tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e



qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

**Polyfilla è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:**
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. 0322 401611
Fax 0322 401607



**www.polyfilla.it
servizio.clienti@akzonobel.com**