



FINITURA FINITURA PROTETTIVA ALL'ACQUA PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor Finitura Protettiva all'acqua per legno è particolarmente indicato per la protezione e la decorazione del legno. Adatto sia per i legni all'interno che per quelli all'esterno costantemente esposti agli agenti atmosferici. Di ottima trasparenza, la sua notevole elasticità e resistenza agli agenti atmosferici contribuiscono ad esaltare l'aspetto estetico finale a ridurre nel tempo gli interventi di manutenzione.

Destinazione d'uso

Xyladecor Finitura impregnante a cera all'acqua per legno è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi, cancelli.

Confezioni

0.75, 2,5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (5/50 a 20°C) 500 cps *

Residuo Secco 35 % *

Peso Specifico 1,040 kg/l ± 0,05 kg/l

Colori Incolore

COV (DLgs. n° 161 27 marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Maggio 2009

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi o già impregnati: per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor o Xylamon

- Legni già verniciati: Se in buono stato si consiglia una lieve carteggiata al fine di facilitare l'adesione. Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una mano di impregnante della gamma Xyladecor.

Applicazione

Prodotto pronto all'uso.

Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra.

Modalità di applicazione

Pennello , spruzzo

Consumo

ca. 10-12 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 2-5 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com